

Анализ марок гофрокартона по композициям сырья за период _____

Отбор по:

Слой 1	
Слой 2	
Слой 3	
Слой 4	
Слой 5	
Контрагент	
Заключение	
Марка по торцевому сжатию (План)	
Марка по торцевому сжатию (Факт)	
Марка по продавливанию (План)	
Марка по продавливанию (Факт)	

№ п/п	Заказ	Контрагент	Композиция сырья по плану					Показатели качества								Фактические			Заключение	
			Слой 1 (факт)	Слой 2 (факт)	Слой 3 (факт)	Слой 4 (факт)	Слой 5 (факт)	Сопротивление торцовому сжатию вдоль гофров (ЕСТ), кН/м		Марка по торцовому сжатию		Абсолютное сопротивление продавливанию, МПа		Марка по продавливанию		Толщина, мм	Влажность, %	Масса 1м2, г		
1	254.15 от 15.10.2022	ООО "Ромашка"			КБЦ-125 Сыктывкар	БЦ-112 Архангельск	КЦ-115 Котласс	3,8	3,82	Т23	Т23									
									3,85		Т23									
									3,95											
									3,70											
									3,80		Т23									
								среднее по заказу					3,8	3,82	Т23	Т23				
			2	258.1 от 12.10.2022	ИП Иванов И.И.	КЦ-110 Архангельск	БМ-110 КБК Б2	Б-100 КБК Б2	БМ-125 КБК Б2	БМ-125 КБК Б2	6,0	6,43	П32	П32						
									6,15		П32									
									7,28		П32									
									7,5		П32									
			среднее по заказу					6,0	6,84	П32	П32									Не соответствует